


	Idegen cikkszám: 6.2200.0251 6.2200.0501 6.2200.1001 6.2200.2000 6.2200.0010	

4CR Elastic Putty white / Finomkitt fehér

Tulajdonságok

A 4CR 2200 fehér színű, könnyen csiszolható, kétkomponensű poliészter univerzális finomkitt. Vékony rétegben kell felhordani a töltőkittek fölé, az esetleges túlyukak, kisebb egyenetlenségek, kisebb fényezési sérülések vagy karcolások kitöltéséhez.

- tapad vasra, fémre, galvanizált fémre, alumíniumra, üvegszál erősítésű anyagokra
- könnyen csiszolható
- erős töltőerejű, nagyon rugalmas
- erősen fehér pigmentáció
- pórusmentes felület

V.O.C érték

Az EU határérték erre a termékre (kat. B/b): 250 g/l (2007)
 Ez a termék maximum 1 g/l VOC-t tartalmaz (0.001 lbs/gal)

Technológiai javaslat

Nem megfelelő vagy túlzott mértékű edző használata a fedőlakk foltosodásához vezethet.

Alkalmazás

A feldolgozási körülmény: +10°C-tól 90% relatív nedvesség tartalomig.
 A poliészter kitt nem keményedik át +10°C alatt.

Vas, acél, alumínium, galvanizált felületek, üvegszál erősítésű anyagok:
 Tisztítás, rozsdamentesítés és felület megcsiszolása, zsírtalanítás 4CR Szilikon eltávolítóval.
 Régi bevonatok:
 Alaposan meg kell csiszolni a termoplasztikus bevonatok maradványainak eltávolításához (nitro-cellulóz alapú festék, 1K-akril bevonatok), csakúgy, mint a savas reaktív bevonatok (Washprimer) és szintetikus gyanta lapú bevonatoknál.

Miután a 4CR 2200 megszáradt, átvonható minden általánosan használt lakkozási rendszerrel.
 Takarja el a kittfoltokat 4CR Füller-rel.

Műszaki adatok

Edző	BPO 2900 / 2910
Keverési arány	100 : 2
Fazékidő	4 – 5 perc
Csiszolás (tárgyhőm. 20°C)	csiszolható kb. 15 perc után
Szín	Fehér
Kötőanyag típusa	Telítetlen poliészter gyanták
Szárazanyag tartalom	1,68 – 1,72 kg/l

Tárolás és szállítás

Szorosan lezárt eredeti csomagolásban legalább 1 évig.