



4CR 4170 2K Kompakt Töltőalapozó 5:1 szürke

Tulajdonságok

A 4CR 4170-es 2K Kompakt Töltőalapozó egy gyorsan száradó, könnyen csiszolható, magas korróziógátló tulajdonsággal rendelkező töltőalapozó. Kifejezetten az autófényezői ipar részére lett kifejlesztve. Spot-repair munkáknál is kiválóan használható.

Alkalmazás

Feldolgozási körülmény: +10°C-tól 75% relatív nedvesség tartalomig.

Levegő/Flowjar: Fújópisztoly
 Szórási nyomás: 3 – 5 bar
 Fúvóka mérete: 1,5 – 1,9 mm
 Szórásmenetek száma: 1- 3

Száradás:

Tárgy felületi hőmérséklet 20°C: kb. 3 - 5 óra
 Tárgy felületi hőmérséklet 60°C: kb. 30 - 40 perc

Csiszolás:

Ajánlott szemcseméret 1 K fedőfesték esetén száraz csiszolásnál: P400-as, vízes csiszolásnál: P600-as papírral.
 Ajánlott szemcseméret 2K fedőfesték esetén: száraz csiszolásnál: P500-as, vízes csiszolásnál P800-as papírral.

Ha aláfújóként használjuk, akril és PUR bázisú festéket 25%-ig lehet beletenni a töltőalapozóba.

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Elméleti kiadósság | 5 -6 m ² /liter |
| Szín | szürke |
| Keverési arány | 5 : 1 |
| Edző | 0407 |
| Hígító | 5 – 20% 4CR 0505 |
| Fújási viszkozitás 20°C-on | 30-55 s 4 mm DIN szabvány szerint |
| Edényidő | 1 – 3 óra |
| Száraz filmréteg vastagság | 60 – 180 m μ |
| Szellőztetési idő | 15 perc |

Tárolás:

Szorosan lezárt, eredeti csomagolásban legalább 3 évig megőrzi a minőségét.

Ez az adatlap csak tájékoztatásra szolgál. Ezek az adatok megfelelnek ismereteink mai állásának, és a termékeink gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkra épülnek.

...the professional choice.