

	<p>Idegen cikkszámok: 6.4240.1000 6.4240.4000</p>	<p>4240</p>
---	---	--------------------

4CR 4240 2K US Töltőalapozó 4:1 szürke

Tulajdonságok

A 4CR 4240-es 2K US Töltőalapozó egy gyorsan száradó, könnyen csiszolható, magas korróziógátló és magas töltési tulajdonságokkal rendelkező töltőalapozó. Kifejezetten az autófényezői ipar számára lett kifejlesztve. Spot-repair munkáknál is kiválóan használható. Zsugorodás és megfolyás mentes.

V.O.C. érték

EU határérték erre a termékre (kat. B/b): 540 g/l (2007)
Ez a termék maximum 5 g/l VOC-t tartalmaz (0.04 lbs/gal)

Technológia javaslat:

Edző javaslat: 4CR 0407 gyors edző
Spot repair: 4CR 0407 extra gyors edző

Alkalmazás

Feldolgozási körülmény: +10°C-tól 75% relatív nedvesség tartalomig.

Új elemen a köztes alapozó (4CR 4100 vagy 4CR 4370) használata kötelező.

Levegő/Flowjar: Fújópisztoly
Szórási nyomás: 3 – 5 bar
Fúvóka mérete: 1,5 – 1,9 mm
Szórásmenetek száma: 1- 3 (2 – 5 perc szellőztetési idővel a fújásmenetek között)

Száradás:

Tárgy felületi hőmérséklet 20°C: kb. 3 - 5 óra
Tárgy felületi hőmérséklet 60°C: kb. 30 - 40 perc

Csiszolás:

Ajánlott szemcseméret 1 K fedőfesték esetén száraz csiszolásnál: P400-as, vízes csiszolásnál: P600-as papírral.
Ajánlott szemcseméret 2K fedőfesték esetén: száraz csiszolásnál: P500-as, vízes csiszolásnál P800-as papírral.

Műszaki adatok

Szín	szürke
Keverési arány	4 : 1
Edző	0407
Hígító	5 – 10% 4CR 0505
Fújási viszkozitás 20°C-on	30-55 s 4 mm DIN szabvány szerint
Edényidő	1 – 2 óra
Szellőztetési idő	2 -5 perc fújásrétegek között

Tárolás:

Szorosan lezárt, eredeti csomagolásban legalább 3 évig megőrzi a minőségét.

Ez az adatlap csak tájékoztatásra szolgál. Ezek az adatok megfelelnek ismereteink mai állásának, és a termékeink gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkra épülnek.

...the professional choice.