


## Műszaki adatlap

	Idegen cikkszám:	6.7262.1000
		6.7262.5000
		<b>7262</b>

### UHS Clearcoat 2:1 + / UHS színtelen lakk 2:1 +

#### Tulajdonságok

A 4CR 7262 UHS Színtelenlakk egy VOC kompatibilis színtelenlakk, személygépkocsik és teherautók teljes és részfényezési munkáihoz.

- magas stabilitás kémiai és mechanikai igénybevétel esetén
- könnyen felhordható
- tökéletes időjárásállóság, magas UV-védelem
- magas fényesség
- jó száradás kabinban és ráfűtés nélkül is
- száradás után könnyen polírozható
- megfelel a VOC-előírásoknak
- szórásra kész minimális hígító hozzáadás után

#### V.O.C érték

Az EU határérték erre a termékre (kat. B/d): 420 g/l

Ez a termék maximum 420 g/l VOC-t tartalmaz [3,5 lbs/gal]

#### Technológiai javaslat

Kisebb elemekhez/foltjavításhoz: 0408 gyors edző vagy 0408 normál edző 0500 ++ hígítóval  
Motorháztetőkhöz, tetőkhöz , nagyobb elemekhez és teljes fényezéshez: 0408 normál edző

Először mindig az edzővel keverjük össze a lakkot és csak utána adjuk hozzá a hígítót.  
Optimális csiszolhatóság kabinszárítás után, ha nem kabinban szárítjuk 0408 gyors edzőt használjunk. Kabinban történő szárítás után egyből lehet polírozni.

#### Alkalmazás

HVLP:

Szórási nyomás: 2,5 – 3 bar

Szórási dűzni: 1,3 – 1,4 mm

Szórásmenet: 1/2 + 1 réteg

Kiszellőztetési idő: 1 – 10 perc a végső száradás előtt.

Száradás:

Tárgyhőm. 20°C: porszáraz 30 perc után, kézszáraz 12 óra után, teljes átkeményedés 24 óra után.

Tárgyhőm. 60°C: porszáraz 5 perc után, kézszáraz 30 perc után, teljes átkeményedés 2 óra után.

Feldolgozási körülmény: +10°C-tól és 75% relatív nedvesség tartalomig.

---

### Műszaki adatok

---

Fazékidő (20°C)	1 óra (0408 fast)	2,5 óra (0408 standard)
Hígítás	0505 (5%)	vagy 0500 (5%)
Edző	0408 fast / standard	
Arány	2:1 térfogat szerint	
Szórási viszkozitás 20°C	19 – 22 s 4 mm DIN	
Kiadósság	10 – 12 m <sup>2</sup> /l	
Kikeményedési idő / kiszellőztetési idő	1 – 10 perc a szórásmentek között	
Rétegvastagság / száraz	50 – 60 µm	
Szín	színtelen	

---

### Tárolás és szállítás

---

Tárolás: tartsuk száraz és fagymentes helyen.

Szorosan lezárt, eredeti csomagolásban legalább 3 évig.

Ez az adattal csak tájékoztatásra szolgál. Ezek az adatok megfelelnek ismereteink mai állásának, és a termékeink gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkra épülnek.

**...the professional choice.**

[fdf.to/woiu](http://www.fdf.to/woiu)