



Standoflex
Porenfüller U3080
Pore Filler U3080

- Mikropórusok kitöltése 1K Pore Fillerrel műanyag alapfelületeken.



Műszaki
leírás:

- Kenhető porustöltő

Standoflex Porenfüller U3080

Alapfelület:

- Porózus műanyag alkatrészek, különösen a PUR lágy műanyagok

Előkezelés / tisztítás:



Az alap előkezelésére vonatkozó információkat lásd Standox Lakkozási Rendszer S1.



Használjunk frisslevegős maszkot. Hivatkozva a termékre vonatkozó Biztonsági adatlapokra.

Feldolgozás:



Standoflex Pore Filler U3080 felhordása szösmentes ronggyal, körkörös mozgattal.

Felesleg eltávolítása, egy Standoflex Plastic-Cleaner antistatic-kal átitatott kendővel



Standoflex Plastic Primer U3060



Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

Standoflex Porenfüller U3080

Lobbanáspont:

- 25°C / 77°F

Sűrűség:

- 1.60 g/cm³

Száranyag tartalom

(hígító hozzáadása nélkül):

- 71,5 tömeg %
- 39,5 térfogat %

Fontos tudnivalók:

- Mikropórusok feltöltéséhez használja.

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.