



Standox

Smart Blend Plus

- **Hígító a Standocryl VOC Clear és a Standocryl VOC Topcoat termékek melléfényezéséhez**
- **szórótartály**

Műszaki leírás:

- gyorsított szárítás lehetséges
- légszárítás éjszakán át / 18-22°C

Standex Smart Blend Plus

Alapfelület:

- A javítómunkákat a szokott módon előkészíteni, lásd Standox S3 lakkozási rendszert. A lehető legkisebb füllerezett felület.

Előkezelés / Tisztítás




Az alap előkezelésére vonatkozó információkat lásd Standox Lakkozási Rendszer S1.




Használjon levegős légzőkészüléket. Hivatkozva a termékre vonatkozó Biztonsági adatlapokra.


Felhasználás: Melléfényezés Standocryl VOC Topcoat-tal



a javítási terület szórása Standocryl VOC Topcoat-tal fedésig



a Standox Smart Blend Plus-t több vékony szórásmenetben felhordani a melléfényezési területre



légszárítás ájszakán át 18-22°C vagy 30 perc / 60-65°C tárgy hőmérséklet után polírozás
polírozás 1 óra eltelte után



rövid hullámú 8 - 12 perc polírozás 1 óra eltelte után

Standex Smart Blend Plus

Alapfelület:

- A javítómunkákat a szokott módon előkészíteni, lásd Standox S3 lakkozási rendszert. A lehető legkisebb füllerezett felület.

Előkezelés / Tisztítás



Az alap előkezelésére vonatkozó információkat lásd Standox Lakkozási Rendszer S1.



Használjon levegős légzőkészüléket. Hivatkozva a termékre vonatkozó Biztonsági adatlapokra.


Felhasználás: Melléfényezés Standocryl VOC Clear-rel



javítási terület szórása Standocryl VOC szintelen lakkokkal



a Standox Smart Blend Plus-t több vékony szórásmenetben felhordani a melléfényezési területre



légszárítás ájszakán át 18-22°C vagy 30 perc / 60-65°C tárgy hőmérséklet után polírozás
polírozás 1 óra eltelte után



rövid hullámú 8 - 12 perc polírozás 1 óra eltelte után

Stadox Smart Blend Plus

Lobbanáspont:

- -1 °C / 30,2 °F

Sűrűség:

- 0,764 g/cm³

Száranyag tartalom

(hígító hozzáadása nélkül):

- 2,1 tömeg %
- 1,4 térfogat %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(e)(840)770

Az EU határérték a termékre (termékkategória II B.e) szórásra kész formában max 840g/l. A VOC tartalma ennek a terméknek szórásra kész formában max 770 g/l.

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.