



## **Standoflex**

### **2K-Plastik-Grundierfüller U3200**

### **2K Plastic Primer Surfacer U3200**

- **2K Primer Surfacer műanyagokhoz**
- **Felhasználása könnyű**
- **Minden külső műanyag autó alkatrészhez tapad**
- **Nedves-a-nedvesre munkafolyamatban vagy csiszolható fillerként is használható**
- **Könnyen kezelhető**
- **felhordása egy munkamenetben**



## **Műszaki leírás:**

- Keverési arány 1:1  
Standoflex 2K Plastic Hardener U3210-zel
- Edző hozzáadása után szórásra kész
- Fazékidő 8-10 óra / 18-22°C

# Standoflex 2K-Plastik-Grundierfüller U3200

## Alapfelület:

- Külső műanyag autó alkatrészek

## Előkezelés / tisztítás:




Az alap előkezelésére vonatkozó információkat lásd Stadox Lakkozási Rendszer S1.



Használjon levegős légzőkészüléket. Hivatkozva a termékre vonatkozó Biztonsági adatlapokra.

A karcolások és kisebb sérülések tapasztolásakor a Standoflex 2K-Plastic-Primer Surfacer U3200-al történt előalaposítás és előírás szerinti szárítás után Stadox Stadox-PE-Fine Stopper U1070-nel tapasztolni. A tapasztoltot enyhe csiszolás után Standoflex 2K-Plastic-Primer Surfacer U3200-zal kell izolálni.


## Feldolgozás:




1:1 arányban  
Standoflex 2K Plastic Hardener U3210  
Fazékidő 8-10 óra / 18-22°C




Edző hozzáadása után szórásra kész  
16-18 sec / DIN 4 mm / 20°C  
37-45 sec / ISO 4mm / 20°C



0,5 + 1 Compliant 1.3 - 1.4 mm  
2,0 - 2,5 bar bemenő nyomás  
0,5 + 1 = 25 mikron



0,5 + 1 HVLP 1,4 - 1,5 mm  
0,7 bar szórási nyomás  
0,5 + 1 = 25 mikron



Nedves-a-nedvesen alkalmazáskor a végső kiszellőztetés min. 30 perc / 18-22°C



30 perc / 60-65°C vagy  
2 óra / 18-22°C  
Szükség esetén csiszoljuk meg P400-zal



Rugalmasított Standocryl VOC Topcoat vagy Standohyd Plus / Standoblue Basecoat + rugalmasított Standocryl VOC lakkokkal

# Standoflex 2K-Plastik-Grundierfüller U3200

## Lobbanáspont:

- 23°C / 73,4°F

## Sűrűség:

- 1,20 - 1,22 g/cm<sup>3</sup>

## Száranyag tartalom

### (hígító hozzáadása nélkül):

- 53,5 - 56,5 tömeg %
- 36,4 - 39,1 térfogat %

## Elméleti

### kiadósság:

- 7.8 m<sup>2</sup>/l 30 mikron száraz rétegvastagságnál

## Munkaeszközök tisztítása:

Használat után azonnal tisztítsuk meg Standox Cleaning Thinner-el.

## Fontos tudnivalók:

- Csak Standoflex 2K Plastic Hardener U3210-zel edzhető.
- Ne tárolja a Standoflex 2K Plastic Hardener U3210-et +10°C alatt.
- Lásd Standox műanyag lakkozási rendszert (S7.0 - 7.8)
- A Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200 világos szürke és fekete színekben kapható a világos és sötét Standox fedőlakk színekhez.
- 24 órán belül , nedves a nedves eljárásban átvonandó!
- Olyan országokban, ahol nincs VOC-törvényhozás, Standocryl 2K-Topcoat/Topcoat NEW és Standox Basecoat is használható.

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.